

DIMENSION: 20x140 mm ESSENCE: PIN DU NORD

(EcoThermo)

LAME: Massif brossé


PROFIL : Trapézo COLORIS : Café 111

Réf. A80





PROFIL: TRAPÉZO 20×140





rainage en extrémiti

- Arête arrondie accentue la longévité de la finition.
- Ligne de clouage : pose simple et rapide.
- Languette conique : performance d'emboîtement et gain de temps à la pose.
- Rainage en extrémité : facilite l'emboîtement et réduit les chutes.

CARACTÉRISTIQUES

- Lame massive EcoThermo.
- Profil Trapézo, rainage en extrémité: facilite l'emboîtement et réduit les chutes.
- Brossage à vitesse lente donnant du relief à la lame et permettant une pénétration en profondeur du saturateur.
- Préservation classe 3.1 certifiée CTB B+ par aspersion sur les 4 faces.
- Les lames termo-traitées s'éclairciront dans les premières semaines sous l'effet des UV et selon l'exposition et l'architecture du bâtiment.
- Finition :
 - > Saturateur à base de résine acrylique d'excellente imprégnation.
 - > Finition en phase aqueuse sans solvant.
 - > Application industrielle assurant une régularité parfaite et homogène de la finition.
 - Application en contreparement permettant d'assurer un bon équilibre de la lame.
 - > La durabilité du bois est garantie 10 ans avec la préservation.
- La finition Sivalbp-Vintage permet d'accompagner le grisaillement naturel pendant les premières années. Support durable jusqu'à 50 ans.



- Un bardage EcoThermo très respecteux de l'environnement.
 - Couleurs d'autrefois revisitées.
- Préserve le toucher et l'aspect naturel du bois.
- Finition sans solvant, anti UV et hydrofuge.
- Finition saturateur non filmogène, pénètre dans le bois et ne s'écaille pas dans le temps.
 - Entretien facile, permet de laisser évoluer naturellement le bois.

LA TEINTE : CAFÉ 111



Couleur non recommandée dans les zones d'exposition sévères décrites dans le FD P20-651 (document AFNOR).

Les saturateurs foncés peuvent présenter de fortes exsudations de résine.

L'ESSENCE: PIN DU NORD

(ECOTHERMO)

Pin du Nord: essence originaire de Scandinavie, durable jusqu'à 50 ans, certifiée PEFC (PEFC/10-31-1593). Singularités et nodosité: essence à croissance lente; veinage fin; nœuds moyens. Disponible uniquement avec notre process EcoThermo en bardage.







 Process écologique sans adjuvant chimique Durabilité et stabilité exceptionnelles Résistance aux contrainte climatiques extérieures.









Dimension: 20x140 mm

Massif brossé - Trapézo - Café 111 - Réf. A80

ESSENCE DE BOIS		PROCESS THERMIQUE	DURABILITÉ	PROPRIÉTÉS TECHNIQUES		
Pin du Nord Origine : Scandinavie Qualité : Choix A/B selon norme NF EN		Thermo-stabilisation Process écologique, respectueux de l'environnement	Classe d'emploi : 3.1 avec la préservation Sivalbp certifiée CTB B+	Comportement au feu thermiques selon à la v		Perméabilité à la vapeur d'eau selon NF EN 12 524
14519Grâce à la thermostabilisation Sivalbp, le Pin du Nord devient un excellent support pour une utilisation extérieure.		et sans produit chimique. Il consiste à humidifier et chauffer le bois à très haute température. Ce procédé		Classement de la réaction au feu : NPD*		Facteur de résistance à la vapeur d'eau : 72 µ
Certifié PEFC		confère une durabilité et une stabilité aux lames et atténue			Résistance thermique	
Impact carbone : 6,29 kg CO ₂ éq./m² (hors module D)*	FDES	fortement le phénomène de retrait. Il apporte une coloration caramel dans la masse et neutralise les poches de résine.	Support durable jusqu'à 50 ans	Masse combustible en MJ/m²: 136	R en m ² . K/W : 0,13	Masse volumique : 520 kg/m³ à 12% d'humidité

^{*} Consultez notre fiche FDES sur la base INIES

I ROT RIETES MICCAL NICOLS							
Contrainte de rupture à la compression : NC* Nm/mm²	Contrainte de rupture à la traction : NC* Nm/mm²		Contrainte de rupture au cisaillement : NC		Contrainte de rupture à la flexion : NC N/nm²	Module d'élasticité en flexion : NC N/mm	Conforme pour mise et oeuvre en zone Q4
Préparation finition		TEINTE	SECTION UTILE	LAME	LONGUEURS* (selon disponibilités)	FIXATIONS	CONDITIONNEMENT
Brossage 1 couche de préservation classe 3.1 sur les 4 faces : 100 g/m² 1 couche de saturateur par pulvérisation en parement : 120 g/m² 1 couche en contreparement : 50 g/m²		Café 111	20x140 mm	Massif bro	3,60 - 3,90 - 4,20 - 4,50 - 4,80 -5,10 r	(voir containon de pose	Paquets x lames/paq : 64x4

Pour les lames massives rainées en bout, la longueur utile est égale à la longueur courante d'approvisionnement facturé, moins 30 mm. *NPD : No Performance Determined. NC : Non Communiqué.

CONSEILS DE POSE



Pour assurer une bonne mise en œuvre, il convient de respecter les règles éditées par le DTU 41.2 et par notre cahier technique.

- Stockage au sec, sur pile aérée et dégagée du sol.
- Pose verticale uniquement: double tasseautage obligatoire.
- L'épaisseur des tasseaux d'ossature secondaire doit être de 27 mm minimum.
- L'entraxe de l'ossature secondaire peut être compris entre 40 et 60 cm: 40 cm pour une seule fixation sur parement; au-delà de 40 cm et jusqu'à 65 cm, 2 fixations.
- Pour les surfaces cintrées, le rayon de cintrage doit être supérieur à 7 m.
- La pose d'un pare-pluie répondant à la norme est obligatoire (sauf béton banché).
- Ventilation impérative: entrée et sortie d'air sur l'extérieur avec grille d'aération haute et basse.
- Garde au sol obligatoire de 20 cm au minimum.
- Assemblage des lames par emboîtement (rainure et languette en bout de lame).
- Fixation par vis ou pointes INOX torsadées ou annelées.
- La pénétration des têtes de fixation dans la lame ne doit pas dépasser 1 mm.
- Traitement des coupes obligatoire: préservation puis finition.
 Il est également recommandé de traiter les extrémités rainées des lames.

REMARQUE GÉNÉRALE

Des tâches blanches peuvent être présentes sur les lames dès leur installation. Ce phénomène, lié à un surplus de nacre, est bien connu et n'altère en rien la durabilité de la façade. Ces traces, purement esthétiques, s'atténuent naturellement après quelques mois d'exposition aux UV. Toutefois, il est possible d'effacer ces traces par un simple coup de chiffon, si nécessaire.

ACCESSOIRES ET FINITIONS POUR RETOUCHES

• Finition pour retouches disponibles en pot de 1L et 5L

Profil			
Produit	Angle mixte	Tableau	
État de surface	Massif lamellé-collé poncé	Abouté lamellé-collé poncé	
Sections	67x55	25x275	

ENTRETIEN

- Pour conserver l'éclat des teintes, nettoyez annuellement en brossant légèrement la surface (évitez les nettoyeurs haute pression).
- La finition Sivalbp-Vintage ne s'écaille pas. Rénovation de la teinte facilitée sans décapage ni ponçage, si nécessaire et selon l'exposition et l'architecture du bâtiment.
- Dès que nécessaire, appliquez directement le saturateur Sivalbp-Vintage au pistolet ou au pinceau en 1 à 2 couches pour resaturer les fibres du bois.
- Une finition entretenue contribue à assurer la pérennité du bardage.
- Nous vous conseillons de vous rapprocher d'un professionnel qui appliquera la procédure de rénovation adaptée.



Retrouvez l'ensemble de nos **DOCUMENTATIONS** sur notre site internet : **sivalbp.fr**



Téléchargez notre **CAHIER TECHNIQUE**pour nos conseils de pos



Téléchargez notre CAHIER

DE MAINTENANCE pour nos préconisations d'entretien

